

# ADEFIX®

## 310 мл



### Технические характеристики:

Основа	Синтетические дисперсий
Консистенция	Пастообразная
Полимеризация	Физическая полимеризация
Время высыхания в открытом виде	10 – 15 мин.
Время высушивания	Около 24 ч.
Плотность (DIN 53479)	1,6 г/мл
Термостойкость (после отвердевания)	от -20°C до +70°C
Расход клея	70 – 150 мл/м профилей

### Изделие:

ADEFIX® - нейтральный белый клей-шпатлевка.

### Характеристики:

- Не содержит растворителей
- После затвердевания сохраняет некоторую эластичность
- Пригоден для пористых поверхностей
- Отлично шлифуется
- Пригоден для нанесения на него покрытия
- Пригоден для внутренних работ
- Предохраняет от замерзания

### Применение:

Клей, шпатлевка и материал для уплотнения швов с профилями NOMASTYL®/ДЕКОПЛИНТУС™ (PS), WALLSTYL® (HDPS) и ARSTYL®/ALLEGRO™ (PU).



**NMC sa** оставляет за собой право обновлять линию продукции или ее технические характеристики следуя современным технологиям в любое время и без объявления заранее. Вся данная информация дана исходя из знаний компании. Если у Вас есть какие-либо вопросы относительно технических деталей, пожалуйста, свяжитесь с информационной службой **NMC sa**. Любая перепечатка или частичное воспроизводство должны быть согласованы с нашей компанией.

**NMC sa**  
Gert-Noël-Straße - B-4731 Eynatten  
Tel.: +32 87 85 85 00  
Fax: +32 87 85 85 11  
E-Mail: info@nmc.eu

[www.nmc.eu](http://www.nmc.eu)



# ADEFIX®

## 310 мл



### Упаковка:

- Цвет: белый
- Тара: картридж емкостью 310 мл, банки массой 1 и 5 кг

### Срок хранения:

24 месяца в запечатанной упаковке в сухом прохладном месте, при температуре от +5°C до +25°C.

### Опорная поверхность:

- Тип: пористые поверхности, напр. кирпич, бетон, штукатурка
- Условия: опорная поверхность должна быть чистой, сухой, очищенной от пыли и обезжиренной. Рекомендуется проверять адгезионную способность для каждой поверхности.

### Способ применения:

- Нанести густым слоем на склеиваемые поверхности с помощью пистолета (картридж) или шпателем. Наложить изделие на опорную поверхность и сильно прижать к ней. Склеить с помощью клея ADEFIX® скосы и стыки декоративных профилей NOMASTYL®/ДЕКОПЛИНТУС™ или WALLSTYL® и ARSTYL® / ALLEGRO™ малых размеров. Удалить излишек клея шпателем или влажной губкой. Косые срезы и стыки профилей WALLSTYL® и ARSTYL® / ALLEGRO™ высотой/с выступом более 10 см следует склеивать клеем ADEFIX® PLUS и покрывать клеем-шпатлевкой ADEFIX® (см. инструкцию по монтажу). Оказывать поддержку при необходимости
- Стыки: обеспечьте зазор от 2 до 3 мм между профилями.
- Температура нанесения: от +5°C до +35°C
- Вещество для очистки: вода

### Замечание:

Рекомендуется иметь пористую, устойчивую и не-окрашенную поверхность.

### Меры предосторожности:

Соблюдайте обычную производственную гигиену.