



## ЛИСТОК ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ ALLEGRO® ПРОФИЛИ (NEW)

### 1. МАТЕРИАЛ

**Наименование изделия:** Профили ALLEGRO®

**Материал:** Желтый, плотный пенополиуретан, не содержащий хлорфторуглерода (ХФУ)

**Плотность:** Около 135 кг/м<sup>3</sup>

**Заводская отделка:** Матовая белая акриловая грунтовка, пригодная для покраски

### 2. ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

**Внешняя поверхность:** Технология производства гарантирует получение твердой и гладкой поверхности с четкими краями и точным воспроизведением орнамента.

**Приклеиваемая поверхность:** Имеют угол (2°) для более удобной подгонки и снабжены рифленой поверхностью для более надежного схватывания клея.

**Размеры:** Длина каждого профиля: 2 м., за исключением подколлекции Allegro Coply. В этой коллекции длина профилей 2,44 м.

**Тепловые и гигрометрические свойства материала:** Опыты показали сходство свойств этого материала со свойствами дерева: его размеры могут изменяться под влиянием изменений температуры и особенно под воздействием влажности. При использовании следует применять аналогичные меры предосторожности. Чтобы обеспечить качество и долговечность отделки, необходимо соблюдать условия монтажа и хранения.

### 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

**Условия монтажа и хранения:** Для получения наилучшего результата изделие следует хранить и устанавливать в условиях, близких к условиям последующего использования. Не следует устанавливать изделие на влажную опорную поверхность (свежую штукатурку) и в условиях ускоренной сушки (струйной воздушной сушилкой, осушителем, исключительно высокой температурой).

**Опорная поверхность:** Пригодные поверхности: оштукатуренная поверхность внутри помещения или поверхность, оклеенная обоями, гипсокартон. Поверхность должна быть чистой, сухой, очищенной от пыли, обезжиренной и плоской; в случае необходимости нужно придать поверхности шероховатость.

**ИНСТРУМЕНТЫ:** Пила nmc-Multi-Cut и стусло nmc-Vario / Vario Plus.

**Клей и соединение:** Клей Adefix® P5 для профилей фирмы NMC.

Оптимальная толщина слоя клея - 1 мм. Наносите клей на все места соединения профиля и на поверхность, к которой его нужно приклеить. Оставляйте 3-мм зазор, заполненный клеем, в каждом месте соединения профилей. Как и всякий другой, этот клей нельзя использовать при температурах ниже 5°C и выше 30°C или при сильном прямом солнечном излучении.

**Обработка поверхности:** Благодаря слою грунтовки, нанесенному на заводе, профили ALLEGRO® можно окрашивать любыми вододисперсионными красками.

### 4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

**Правила, касающиеся опасных веществ:** Согласно правилам, касающимся опасных веществ, полиуретановые изделия не относятся, ни к "очень токсичным", ни к "токсичным".

**Охрана окружающей среды:** Изделия ALLEGRO® не содержат ни растворителей, ни ХФУ. Технология производства этих изделий не оказывает вредного влияния на окружающую среду.

**Важное примечание:** Данные изделия являются сугубо декоративными и не могут использоваться как элементы конструкции. Не будучи предназначенными, для того, чтобы выдерживать нагрузки, они должны быть изолированы гибкими соединениями от элементов, которые могут передавать усилия и сдвиги.